

再生プラスチック(廃プラスチック)の種類	CNF濃度(%)	引張強度(MPa)	引張ストローク(mm)	弾性率(MPa)	曲げ強度(MPa)	曲げストローク(mm)
プラスチックパレットからの再生PP(黒色)	0	21.8	6.4	1304	31.6	8.4
CNF複合PPマスターバッチ	40	32.4	4.1	2851	51.7	7
工場からの使用前おむつ由来再生PE(白色)	0	11.7	5.2	1239	14.3	16.4
CNF複合PEマスターバッチ	30	33.8	4.3	2958	46.3	9.4